



ШПАКЛІВКА ГІПСОВА KM Finish

- для базового вирівнювання стін та стель з нерівностями до 5 мм під декоративне оздоблення, поклейку шпалер та фарбування;
- шпаклювання швів готових бетонних виробів.



міцна



пластична



піддається декоруванню



зносостійка, не тріскає



насичений білий колір



регулює мікроклімат в приміщенні

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка гіпсова KM Finish – це суха шпаклювальна суміш на основі гіпсового в'язучого та спеціальних добавок.

Властивості:

- пластична;
- зручно укладається;
- зносостійка;
- тріщиностійка;
- тривалий час обробки;
- короткі терміни висихання;
- насичений білий колір, що зменшує розхід фарби при подальших малярних роботах;
- поверхня піддається структуруванню;
- високі і стабільні показники міцності та адгезії суміші;
- продукт на основі гіпсового в'язучого власного виробництва;
- регулює мікроклімат в приміщенні;
- складається з мінералів природного походження;
- не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
- безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу	Суха суміш на основі гіпсового в'язучого матеріалу та спеціальних добавок.
Товщина шару шпаклівки	Мінімальна товщина: від 1 мм Максимальна товщина: до 5 мм
Кількість води для приготування суміші	13-15 л води на 25 кг сухої суміші
Час використання готової розчинової суміші	80-100 хв.
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб	не менше 2,0 МПа
Міцність на стиск у віці 7 діб	не менше 5,0 МПа
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,6 МПа
Паропроникність	0,075 мг/м·год·Па
Усадка	не більше 0,5 мм/м
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною 10 мм
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища	від +5 до +30 °C

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші

Витрати сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм. **1 кг.**

Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня

- Гіпсова штукатурка;
- Вапняно-цементна штукатурка;
- Цементна штукатурка;
- Бетон і готові бетонні конструкції.

Підготовка поверхні

Поверхня, призначена для шпаклювання, повинна бути рівною, міцною, сухою, не замерзлою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастик, жирів та відшарувань. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Металеві елементи необхідно захистити від корозії. Дуже гладкі основи потрібно обробити сталевим щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроскопічність, рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою «KRUMIX» Акваґрунт, а бетонні поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину

Шпаклівку гіпсову KM Finish засипати у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 кг суміші на 0,5-0,6 л води. Потім ретельно перемішати вручну за допомогою кельми або будівельним міксером на малих обертах до отримання однорідної маси без грудок. Через 3-5 хв. розчиную суміш повторно перемішати. За один раз готується така кількість розчину, яку можна використовувати протягом однієї години.

Виконання робіт

При виконанні робіт температура навколишнього середовища, основи та матеріалу повинна бути не менше +5 °С. Готова до застосування суміш накладається на основу за допомогою шпатель і терок з нержавіючих матеріалів. Термін роботи з готовим розчином складає 80-100 хвилин, в залежності від виду основи, температури навколишнього середовища і консистенції розчину. Спочатку необхідно заповнити великі нерівності, а при необхідності, проводиться повторне шпаклювання. При повноповерхневому нанесенні працювати гладилкою або штукатурним соколом. Нерівності зрівняти шліфувальним папером (зерно №120).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь не менше 1 мм.

Всі наступні роботи (поклейка шпалер, фарбування) повинні проводитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартонних плит.
- При високій температурі навколишнього середовища й основи термін використання розчину скорочується.
- Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
- Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання води або додаткове перемішування не збільшують час використання розчинової суміші.
- Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу роботи з розчином.
- При потрапленні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

9 місяців, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ДСТУ Б В.2.7-112, в неушкодженій упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Мішки із сумішшю KM Finish зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані по 45 мішків на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

Упаковку утилізувати як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність шпаклювальної суміші на основі гіпсового в'язучого KM Finish вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.



KRUMIX
СУХА БУДІВЕЛЬНА СУМІШ

IFCEM
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ

шпаклівка гіпсова
KM Finish

25kg

Виробник: ПрАТ "Івано-Франківськцемент"
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Управління з продажів: Телефони:
+38 (067) 344-82-09
+38 (0342) 58-36-67
E-mail: sales@krumix.ua
www.krumix.ua