



Aqua-Antiseptik

ЛАЗУР-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ
ПРОТИ ПЛІСНЯВИ ТА ГРИБКА
СВІТЛОСТІЙКА
НЕ СТВОРЮЄ КРАПЕЛЬ ТА ПАТЬОКІВ
З ШОВКОВИСТИМ ГЛЯНЦЕМ
АТМОСФЕРОСТІЙКА
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

Властивості

Підкреслює природну текстуру деревини. Утворює прозоре довговічне декоративне захисне покриття. Розбавляється водою. Має атмосферостійкі, брудовідштовхуючі властивості. Світлостійка, при нанесенні не утворює крапель і патьоків. Захищає від плісняви, грибків та моху. Випускається в кольорах: дуб, тік, горіх, палісандр, махагон, сосна, білий, безбарвний

Склад

Акрилова дисперсія, пігменти, вода, домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/d, згідно директиви ЄС, становить 130 г/л (2010); даний продукт містить <130 г/л ЛОС.

Сфера застосування

Застосовується для покриття усіх дерев'яних поверхонь ззовні та всередині приміщень – фасадів, парканів, вагонки, панелей і т.п. Не використовувати в парилках та для покриття підлоги.

Основа

Повинна бути чистою, сухою та міцною. Старі німецькі покриття видалити. Поверхні очистити і зашліфувати. Обвітрені і незахищені зовнішні елементи рекомендується обробити ґрунтом для дерева. Смолисті і тропічні породи деревини перед обробкою промити якісним очищеним розчинником. У разі ураження шкідниками деревини, поверхню обробити безкольоровим засобом düfatex Holzwurm D614 згідно інструкції.

Нанесення

Перед застосуванням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком, губкою рівномірно розтираючи вздовж волокон деревини. Можливе нанесення розпилювачем. В залежності від умов експлуатації нанести мінімум в 2 шари. При використанні продукції із партій з різними номерами потрібно перемішати її між собою. Для заключного шару можна використовувати безбарвну лазур-антисептик.

Витрата на один шар – близько 75 мл/м² в залежності від типу деревини. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті. Не наносити при температурі нижче +8°C. Для зручності нанесення додати до 10% води. Робочі інструменти промити водою відразу після використання. При необхідності звертайтеся до рекомендацій технічної пам'ятки.

Час висихання

Від пилу – 2 години, на дотик – 4 години, між шарами – 12 годин при температурі +20°C. При інших кліматичних умовах час зміниться, при зменшенні температури він збільшиться.

Колерування

Безбарвний Aqua-Antiseptik колерується машинним колеруванням в 45 кольорів за палітрою Farben Erleben. Всі кольори готової лазури Aqua-Antiseptik можна змішувати між собою.

Фасовка

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Зберігання

В захищеному від морозу місці. Гарантійний термін зберігання – до дати, вказаній на банці, за умови зберігання в оригінальній заводській упаковці, яка ще не розкривалася. При довготривалому зберіганні допускається утворення осаду.

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Шкідливо для здоров'я. Не вдихати пари! Уникати контакту зі шкірою! Під час нанесення забезпечити добре провітрювання. У разі попадання в очі або на шкіру відразу промити водою. З метою охорони навколишнього середовища, не зливати в каналізацію, у водоймища і на ґрунт. Після висихання утилізується як будівельне сміття.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3 – 31158382-044-2015

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 76

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017