

## Vollton- und Abtönfarben D230

### Фолтон – унд Абтѡнфарбе Д230

Барвник дисперсійний



Опис продукту	
Застосування	Для декоративного оздоблення фасадних та внутрішніх поверхонь, а також для колерування білих дисперсійних акрилових, латексних, клейових фарб та синтетичних штукатурок. Всі кольори можна змішувати між собою.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>• невивгораючий</li> <li>• висока криюча здатність</li> <li>• стійкий до стирання</li> <li>• атмосферостійкий</li> </ul>
Колір	<b>28 кольорів:</b> жовтий*, золото*, хромово-жовтий*, охра, тютюновий, оксидно-коричневий, топаз коричневий, колір умбри, дерев'янисто-коричневий, теракот*, помаранчовий*, червоний*, корал*, колір червоного вина*, оксидно-червоний, колір баклажана*, бузковий, фіолетовий*, колір зеленого яблука*, колір весняної зелені*, оксидно-зелений, колір м'ята, петролевий, ультрамарин, синій, темно-синій, синій матовий, чорний.
Ступінь глянцю	Шовковисто-глянсовий
Клас стирання	2 згідно DIN EN 13300
Щільність	Різна для кожного кольору, від 1,33 кг/л до 1,38 кг/л
Зв'язуюча речовина	Акрилова дисперсія
Склад	Пігмент, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/с, згідно директиви ЄС, складає 40 г/л (2010); даний продукт містить < 40 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода (до 10%)
Нанесення	
Основа	Підготовка основи здійснюється згідно тех.опису для тонованої фарби. При використанні барвника в якості самостійного покриття, основа повинна бути міцною, чистою та сухою. Неміцні та старі клейові покриття ретельно видалити, поверхню заґрунтувати. Зношені і цементні основи ґрунтувати 2 рази.
Нанесення	В якості самостійного покриття барвник наносити у 2 шари.
Особливості	Основи, що містять пластифікатор, непридатні для нанесення барвника. Не

	наносити затоновану пігментами фарбу на невитримані цементні основи. Старі покриття та цементні основи ґрунтувати за 2 рази. Барвник, позначений зірочкою над кодом, можна використовувати для зовнішніх робіт тільки в концентрованому вигляді (як самостійне покриття).
<b>Чистка інструментів</b>	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
<b>Час висихання</b>	До нанесення наступного шару – 2 години.
<b>Температура нанесення</b>	Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.
<b>Доповнення</b>	
<b>Фасовка</b>	250 мл, 750 мл
<b>Зберігання</b>	В щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання – 5 років.
<b>Заходи безпеки</b>	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати барвник в каналізацію, водойми або на ґрунт.
<b>Утилізація</b>	Залишки висохлого барвника утилізуються як звичайне будівельне сміття.

1.08.2017

**Виробник:**  
 СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”  
 Україна, м. Дніпро  
 вул. Курсантська, 7Б  
 тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.