KRUGIPS

ПЛИТА ЗВИЧАЙНА
ТИП А

ДСТУ EN 520:2018
(EN 520:2004+A1:2008, IDT)



ПРО ПЛИТУ

Гіпсокартонна плита KRUGIPS Тип А — універсальна гіпсокартонна плита для внутрішніх будівельних робіт. Призначена для використання у системах сухого будівництва всередині приміщень із нормальним рівнем вологості.

Плита поєднує достатню міцність, невелику вагу та простоту обробки, що дозволяє швидко створювати рівні поверхні для подальшого оздоблення.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Житлові приміщення
  Спальні, вітальні, дитячі кімнати, кабінети, гардеробні та коридори.
- Громадські приміщення
  Офіси, адміністративні будівлі, навчальні заклади, медичні установи, готелі.
- Облицювання стін
  Створення рівної поверхні на металевому або дерев'яному каркасі для подальшого оздоблення.
- Міжкімнатні перегородки
  Облаштування легких каркасних перегородок у системах сухого будівництва.
- Підвісні стелі
  Монтаж одно- та багаторівневих стельових конструкцій у житлових і громадських будівлях.
- Основа для оздоблення
  Підходить для шпаклювання, фарбування, нанесення декоративного покриття і наклеювання шпалер після належної підготовки поверхні.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Екологічність
Гіпс — природний мінерал, безпечний для використання у житлових і громадських приміщеннях.

Стабільна якість
Точна геометрія плит і контроль виробництва забезпечують стабільні характеристики кожної партії.

Легка обробка
Плита легко ріжеться, монтується та обробляється звичайним ручним інструментом.

Рівна поверхня
Створює надійну основу для шпаклювання, фарбування, шпалер та інших видів оздоблення.

Універсальне застосування
Підходить для влаштування перегородок, облицювання стін, підвісних стель і мансардних конструкцій.

*РЕКОМЕНДАЦІЯ ВІД ВИРОБНИКА

Монтаж рекомендується виконувати відповідно до чинних будівельних норм та рекомендацій щодо систем сухого будівництва.
Для досягнення проєктних характеристик конструкції рекомендується використовувати: металеві профілі, відповідне кріплення, армувальні стрічки, шпаклівки для закладання стиків.

ПЛИТА ЗВИЧАЙНА
ТИП А

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Плита Звичайна 9,5	Плита Звичайна 12,5	Одиниця вимірювання	Нормативний документ
Тип плити	Тип А	Тип А	–	ДСТУ EN 520
Реакція на вогонь	A2-s1, d0	A2-s1, d0	Клас	ДСТУ EN 13501
Граничні відхилення розмірів: ширина	+0 /-4	+0 /-4	мм	ДСТУ EN 520
Граничні відхилення розмірів: довжина	+0 /-5	+0 /-5	мм	ДСТУ EN 520
Граничні відхилення розмірів: товщина	+0,5 /-0,5	+0,5 /-0,5	мм	ДСТУ EN 520
Граничні відхилення розмірів: прямокутність	≤ 2,5	≤ 2,5	мм/м ширини плити	ДСТУ EN 520
Теплопровідність	0,21	0,21	Вт/(м•К)	ДСТУ EN 520
Тривалий температурний вплив (верхня межа)	≤ 50	≤ 50	°С	–
Навантаження руйнування при вигині у поздовжньому напрямку	≥ 400	≥ 550	Н	ДСТУ EN 520
Навантаження руйнування при вигині у поперечному напрямку	≥ 160	≥ 210	Н	ДСТУ EN 520
Паропроникність	40	30	–	ДСТУ EN 520
Допустимий радіус вигину у сухому стані	≥ 2000	≥ 2750	мм	–
Допустимий радіус вигину у вологому стані	≥ 500	≥ 1000	мм	–
Сфера застосування	Всередині приміщень	Всередині приміщень	–	–

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Плити перевозять і зберігають горизонтально на рівній поверхні.
- Під час транспортування необхідно уникати ударних навантажень, зволоження та деформації кромок.
- Зберігати у сухих вентильованих приміщеннях на дерев'яних або гіпсокартонних підкладках.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

- ✓ Сучасне автоматизоване виробництво;
- ✓ Контроль якості кожної партії;
- ✓ Відповідність ДСТУ EN 520;
- ✓ Українське виробництво;
- ✓ Постійна допомога та підтримка команди спеціалістів KRUGIPS;
- ✓ Стабільні геометричні параметри плит;
- ✓ Комплексні рішення для ремонту з KRUMIX.

ТОВ «КРУ ГІПС»
Україна, 77172, Івано-Франківська обл.,
с. Дубівці, вул. Залізнична, 1В
Тел. : +380 67 344 82 09
E-mail: sales@krumix.ua
www.krugips.ua