KRUGIPS

ПЛИТА ВОЛОГОСТІЙКА
ТИП H2

ДСТУ EN 520:2018
(EN 520:2004+A1:2008, IDT)



ПРО ПЛИТУ

Гіпсокартонна плита KRUGIPS Тип H2 — вологостійка гіпсокартонна плита для внутрішніх будівельних робіт. Призначена для використання всередині приміщень із підвищеним рівнем вологості, де необхідна додаткова стійкість до впливу вологи.

Плита має знижене водопоглинання, зберігає стабільність геометричних розмірів та експлуатаційні властивості у вологому середовищі.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ванні кімнати та санвузли
  Влаштування стін і стель у приміщеннях із періодично підвищеною вологістю за умови належної вентиляції.
- Кухні та пральні
  Облицювання стін і стель у побутових приміщеннях, де можливий вплив водяної пари та підвищеної вологості.
- Облицювання стін
  Створення рівної поверхні на металевому або дерев'яному каркасі для подальшого оздоблення.
- Міжкімнатні перегородки
  Облаштування легких каркасних перегородок у системах сухого будівництва.
- Підвісні стелі
  Монтаж одно- та багаторівневих стельових конструкцій у приміщеннях із підвищеною вологістю.
- Основа для оздоблення
  Підходить для шпаклювання, фарбування, нанесення декоративних покриттів і наклеювання керамічної плитки або шпалер після належної підготовки поверхні.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Екологічність
Гіпс — природний мінерал, безпечний для використання у житлових і громадських приміщеннях.

Стабільна якість
Точна геометрія плит і контроль виробництва забезпечують стабільні характеристики кожної партії.

Легка обробка
Плита легко ріжеться, монтується та обробляється звичайним ручним інструментом.

Рівна поверхня
Створює надійну основу для шпаклювання, фарбування, шпалер та інших видів оздоблення.

Універсальне застосування
Підходить для влаштування перегородок, облицювання стін, підвісних стель і мансардних конструкцій.

*РЕКОМЕНДАЦІЯ ВІД ВИРОБНИКА

Вологостійка плита KRUGIPS Тип H2 призначена для приміщень із періодично підвищеною вологістю, але не для постійного прямого контакту з водою. У душі та інших місцях прямого зволоження необхідно застосовувати відповідну гідроізоляцію.

ПЛИТА ВОЛОГОСТІЙКА
ТИП H2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Плита Вологостійка 9,5	Плита Вологостійка 12,5	Одиниця вимірювання	Нормативний документ
Тип плити	Тип H2	Тип H2	–	ДСТУ EN 520
Реакція на вогонь	A2-s1, d0	A2-s1, d0	Клас	ДСТУ EN 13501
Граничні відхилення розмірів: ширина	+0 /-4	+0 /-4	мм	ДСТУ EN 520
Граничні відхилення розмірів: довжина	+0 /-5	+0 /-5	мм	ДСТУ EN 520
Граничні відхилення розмірів: товщина	+0,5 /-0,5	+0,5 /-0,5	мм	ДСТУ EN 520
Граничні відхилення розмірів: прямокутність	≤ 2,5	≤ 2,5	мм/м ширини плити	ДСТУ EN 520
Теплопровідність	0,21	0,21	Вт/(м•К)	ДСТУ EN 520
Тривалий температурний вплив (верхня межа)	≤ 50	≤ 50	°C	–
Навантаження руйнування при вигині у поздовжньому напрямку	≥ 400	≥ 550	Н	ДСТУ EN 520
Навантаження руйнування при вигині у поперечному напрямку	≥ 160	≥ 210	Н	ДСТУ EN 520
Паропроникність	40	30	–	ДСТУ EN 520
Допустимий радіус вигину у сухому стані	≥ 2000	≥ 2750	мм	–
Допустимий радіус вигину у вологому стані	≥ 500	≥ 1000	мм	–
Сфера застосування	Всередині приміщень	Всередині приміщень	–	–

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Плити перевозять і зберігають горизонтально на рівній поверхні.
- Під час транспортування необхідно уникати ударних навантажень, зволоження та деформації кромок.
- Зберігати у сухих вентильованих приміщеннях на дерев'яних або гіпсокартонних підкладках.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

- ✓ Сучасне автоматизоване виробництво;
- ✓ Контроль якості кожної партії;
- ✓ Відповідність ДСТУ EN 520;
- ✓ Українське виробництво;
- ✓ Постійна допомога та підтримка команди спеціалістів KRUGIPS;
- ✓ Стабільні геометричні параметри плит;
- ✓ Комплексні рішення для ремонту з KRUMIX.

ТОВ «КРУ ГІПС»
Україна, 77172, Івано-Франківська обл.,
с. Дубівці, вул. Залізнична, 1В
Тел. : +380 67 344 82 09
E-mail: sales@krumix.ua
www.krugips.ua