

Kratz Mix 15/20/25

Кратц Микс

Декоративная штукатурка для компьютерной тонировки



Описание продукта

Область применения	Акриловая штукатурка с «камешковой» фактурой для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений. Особенно рекомендуется для мест с повышенными эксплуатационными нагрузками. Образует атмосферостойкие, устойчивые к проливным дождям покрытия. Пригодна для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную кладку, поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты поверхности.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белая • фактура «барашек» • для наружных и внутренних работ • водоотталкивающая • размер зерна 1,5 / 2,0 / 2,5 мм
Цвет	Белый
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Полимерная дисперсия, диоксид титана, вспомогательные добавки, крупные минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/1, согласно директиве ЕС, составляет 200 г/л (2010) данный продукт содержит <30 г/л ЛОС.
Разбавитель	Вода (до 2%)

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 суток, шпаклеванные поверхности - минимум 3 суток, поверхности систем утепления - 7 суток. Все поверхности обработать адгезионной грунтовкой Quarzgrund Q815. При использовании колерованной штукатурки грунтовка должна быть затонирована в такой же цвет. Осыпающиеся или сильно впитывающиеся влагу поверхности предварительно обработать глубоко проникающей грунтовкой торговой марки düfa. Места, пораженные грибками, очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептической грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
------------------	--

Нанесение	Перемешать не взбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна, выдержать некоторое время. Пока поверхность мягкая, структурировать пластмассовой теркой в круговом направлении до получения фактуры в виде густо уложенных камешков. Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом «мокрым по мокрому». При необходимости в штукатурку можно добавить до 2% воды.
Расход	Для зерна 1,5 мм – 2,5 кг/м ² , для зерна 2,0 мм – 3,0 кг/м ² ; для зерна 2,5 мм – 3,58 кг/м ² по ровной поверхности; в зависимости от зернистости и ровности поверхности расход может варьироваться.
Примечания	Для придания штукатурке дополнительных антигрибковых свойств добавить перед нанесением добавку düfa Schimmelstopp из расчета 250 мл на 25 кг штукатурки, тщательно вымешать.
Чистка инструментов	Сразу после окончания работ инструменты промыть водой.
Час высыхания	24 часа при температуре +20°C и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекрашивание через – 2-3 дня.
Температура нанесения	Наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и влажности воздуха менее 80%. Не наносить на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках. Необходимо защищать поверхность от воздействия осадков или мороза до полного затвердевания штукатурки.
Колеровка	Подлежит машинной колеровке по системе Color Mix или SELEKT; также возможна колеровка красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять более 5%). Для равномерности цвета на одну плоскость наносить штукатурку, которая имеет один номер партии, или тщательно смешать продукцию из разных партий между собой!
Примечания	
Фасовка	25 кг
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву.
Утилизация	Засохшая штукатурка утилизируется как обычный строительный мусор.

01.08.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП з ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»
Украина, г. Днипро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05 .