

ЛАК ГРУНТУВАЛЬНИЙ КАПОН НЦ-022



ЕВРОК  **МПАНИ** [®]

Сфера використання: лак призначений для обробки деревини як ґрунт під покриття алкідними, алкідно-уретановими, нітроцелюлозними та нітроглифталеовими лаками, що експлуатуються всередині та ззовні приміщень. Також лак можна використовувати як ґрунт для паркетних підлог. Перед ґрунтуванням паркетних підлог обов'язково необхідно попередньо провести перевірку, чи поєднується ґрунт із оброблювальним лаком. Покриття лаком КАПОН відрізняється високими декоративними властивостями. Зберігається власний колір деревини. При використанні лаку КАПОН як ґрунт зменшується витрата оброблювального лаку до 30%, а також суттєво зменшуються трудовитрати. Лак являє собою колоїдний розчин колоксиліну (нітроцелюлози) різної в'язкості в поєднанні з розчинниками та спиритами з додаванням пластифікаторів і спеціальних добавок для підвищення твердості покриття та адгезії до деревини.

Підготовка поверхні: поверхня деталей, що лакується, повинна бути сухою, відшліфованою, очищеною від пилу, не повинна мати брудних місць. Вологість деталей не має перевищувати 10%. Перед нанесенням лак необхідно ретельно перемішати. При необхідності розбавити розчинником 646. Забороняється використання розчинників, у тому числі й 646, з підвищеним вмістом толуолу, а також розчинників, що містять уайт-спірит та сольвент.

Спосіб використання: в промислових умовах лак наносять вальцюванням, лаконаливом або розпиленням, у побутових — розпиленням, пензликом у 2–3 тонких рівномірних шари. Час висихання кожного шару — до 30 хв. Від пилу — до 15 хв. Після проміжної сушки необхідне ретельне

шліфування та очистка лакованої поверхні. Кінцева сушка — 24 години при температурі +18–22°C. Лакування та сушка покриття проводяться в чистих від пилу приміщеннях. Час витримки лакованих виробів до складання при температурі +18–22°C — не менше 3 годин, до збирання — не менше 5 годин.

Зберігання та транспортування: лак необхідно зберігати в щільно закритій тарі, запобігаючи потраплянню прямих сонячних променів та впливу вологи й тепла.

Порожня тара з-під лаку повинна бути щільно закрита та зберігатись на спеціально відведених майданчиках.

Заходи безпеки: лак є пожежонебезпечним, токсичним через наявність органічних розчинників. При фарбуванні у закритих приміщеннях необхідна вентиляція. Для захисту шкіри рук використовувати гумові рукавиці.

Берегти від вогню!

Термін придатності: 12 місяців.

Зовнішній вигляд	Глянцевий – однорідний прозорий розчин
Блиск (полиск)	Глянцевий
Зв'язуюча речовина	Розчин нітроцелюлози
Умовна в'язкість при температурі (20±0.5)°C, за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла (4±0.015) мм.	90-120
Масова частка нелетючих речовин, %	6-10 %
Розчинник	646, 647, 650
Витрата	1 л/10-12 м ²
Час висихання	<ul style="list-style-type: none"> • від пилу – 15 хвилин, • між шарами – 30 хвилин, • поверхня готова до експлуатації (можна ходити в м'якому взутті) – 6 годин, • кінцева затвердіння (можна ставити меблі та стелити килими) – 3 доби
Фасовка	1 л, 2 л, 5 л, 10 л, 20 л, 50 л
Гарантійний термін	Глянцевий – 12 місяців, матовий – 6 місяців



ЕВРОК  **МПАНИ** [®]