

## КЛЕЇ

### КЛЕЙ для склошпалер Д 020



- Висока клейова здатність
- Легко наноситься
- Добра адгезія
- Містить протиплісневий компонент
- Екологічно чистий
- Не містить органічних розчинників

Готовий до використання водорозчинний клей. Використовується для приклеювання шпалер (скловолокнистих, паперових, вінілових, текстильних, інших) та різних настінних покриттів на флізеліновій, скловолокнистій та паперовій основі в сухих приміщеннях.

**Підготовка поверхні. Нові поверхні:** оброблювана поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, смол та інших забруднень. Сильно поглинаючі поверхні заґрунтувати ґрунтом Д 11 або клеєм Д 020, розбавленим в пропорції 1:1. Глянцеву поверхню відшліфувати до матового стану. Рівну та висохлу поверхню відшліфувати та знепилити. **Раніше пофарбовані/обклеєні шпалерами поверхні:** видалити покриття, що відшаровуються, залишки шпалер, інше. Пофарбовану глянцевою фарбою поверхню вимити розбавленим лужним миючим засобом, потім водою та висушити. Подальшу підготовку проводити так само, як для нових поверхонь.

**Виконання робіт. Скловолокнисті/флізелінові шпалери/скловолокнисті матеріали:** клей перед застосуванням ретельно перемішати, нанести на поверхню стіни рівним шаром по ширині 1-2 полотнища за раз, залишаючи на стиках трохи товщий шар. Не наносити без-

посередньо на шпалери (скловолокно). Кількість клею повинна бути достатньою для просочення шпалер, не слід допускати надлишків - вони просочуються на лицьову поверхню. Після нанесення клею полотнище шпалер відразу міцно притискайте до поверхні зворотньою стороною і розгладжуйте за допомогою пластикового шпателя. **Паперові/вінілові/текстильні/інші шпалери на паперовій основі:** клей перед застосуванням розбавити водою на 30% і ретельно перемішати, наносити великим на зворотню сторону шпалер і залишити намокати на 5-10 хв. Далі дотримуйтесь інструкцій від виробника настінних покриттів. **Зовнішній вигляд:** однорідна густа маса білого кольору.

|                                                |                        |    |
|------------------------------------------------|------------------------|----|
| Питома вага                                    | 0,99 г/см <sup>3</sup> |    |
| Розчинник                                      | вода                   |    |
| Витрата: - скловолокнисті, флізелінові шпалери | 4 м <sup>2</sup> /л    |    |
| - шпалери на паперовій основі                  | 6 м <sup>2</sup> /л    |    |
| Час висихання                                  | 12-24 год              |    |
| ω нелетких речовин                             | 13 ± 2%                |    |
| Фасування, л                                   | 5                      | 10 |